

Glasfibernät A2

Nät av glasfiber för putsarmering där krav på brandklass finns. Maskvidd: 6x6 mm.

Arbetsanvisning

Se alltid arbetsanvisning för respektive putssystem för systemspecifik applicering.

Generell anvisning:

Efter att underlaget har rengjorts och ett första lager fiberförstärkt puts har applicerats, ska glasfibernätet monteras medan putslagret fortfarande är färskt. Nätet trycks in med hjälp av en bred stålspackel eller murslev, och arbetet utförs med jämnt tryck från mitten och utåt för att undvika veckbildning och luftfickor. Nätet ska ligga med full kontakt mot putslagret och vara helt inbäddat i den yttre tredjedelen av det totala putsskiktet. Det är viktigt att nätet inte placeras för ytligt, då detta kan leda till sprickbildning eller synligt mönster i den färdiga ytan.

Vid skarvning ska nätet överlappa med minst 100 mm i både horisontell och vertikal riktning. Överlappningen ska utföras noggrant för att säkerställa kontinuitet i armeringen. I hörn, runt öppningar och andra konstruktionsdetaljer där spänningar kan uppstå, används förstärkning i form av diagonalt placerade nätbitar eller särskilda hörnprofiler. Dessa monteras enligt samma princip som övrigt nät, med full inbäddning i puts.

När nätet är korrekt monterat och inbäddat, appliceras ett andra lager puts som täcker nätet helt och binder samman systemet. Den slutliga ytan bearbetas enligt önskad struktur, och särskild omsorg ska tas för att inte störa nätets placering eller skapa ojämnheter i putsskiktet.

Teknisk data

Mått	1,0 x 50 m
Maskstorlek	6,8 x 6,4 mm
Vikt (färdig)	160 g/m ² ±5%
Trådtäthet	13,5 (varp) / 12 (inslag) per 10 cm
Draghållfasthet	1800 N (varp) / 1850 N (inslag)
Töjning	max 3,25% / 3,5%
Brandklass	A2-s1, d0

Förpackning

Levereras som styckvis inplastade rullar. Artikelinformation anges på en etikett synlig genom plasten.