



# ARDEX F 5

## Allroundspackel – ARDEX husfix

- Kan spacklas tunt och i obegränsad lagtjocklek
- Diffusionsöppen. Väderbeständig
- Kan målas efter 24 timmar i max 10 mm
- Till polymersilikatfärger och ARDEX MICROPUTS



### Användningsområde

ARDEX F 5 används för reparation, upprätning och spackling av fasader, vägg- och takytor. På torrt underlag innan dispersions-, polymersilikat- lasyr-, akrylfärger, tapetklister och liknande påföres. Komponent till ARDEX MICROPUTS, se tabellen nedan för blandningsförhållanden. För användning inom- och utomhus.

### ARDEX microputs

ARDEX MICROPUTS produceras genom att tillsätta och blanda in tvättat torrsand i valfri fraktionssammansättning i färdigblandad ARDEX F 5. ARDEX MICROPUTS kan appliceras utan primning direkt på gipsskivor i tak och på väggar.

ARDEX MICROPUTS kan även användas utomhus på t.ex. hussocklar och grunder. UV-resistent pigment kan tillsättas.

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rekommenderad sand:    | ARDEX Sand, 0,4 - 0,8 mm<br>ARDEX Sand, 0,8 - 1,2 mm<br>ARDEX Sand, 0 - 5 mm |
| Blandningsförhållande: | 1 kg ARDEX F 5 till 6 dl ARDEX Sand 0,8 – 1,2 mm                             |

### Egenskaper

Vitt cementbaserat pulver bestående av fiberarmerat specialcement, väl dispergerbara plaster som ger produkten dess elastiska egenskaper. Vid blandning med

vatten får man ett smidigt spackel som kan bearbetas i ca 20 minuter. Efter 20–50 minuter kan ARDEX F 5 filtas och glättas. ARDEX F 5 är inom 1 dygn lättslipad. Är kompatibel med ARDEX BU-R armeringsnät. ARDEX F 5 sjunker inte. Efter härdning är spacklet spänningsfattigt och diffusionsöppet.

### Underlaget

Underlaget ska vara torrt, varaktigt bärkraftigt och fritt från damm, smuts och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning. Så kallade elastiska målningsskikt samt lösa eller svagt bundna målningsskikt, lös puts och tapeter ska avlägsnas. ARDEX F 5 kan användas på de flesta stabila underlag så som spån- och gipsskivor samt cementbaserade underlag. I tveksamma fall rekommenderas provspackling samt att ARDEX kontaktas för konsultation.

### Blandning

Använd alltid ARDEX DUSTFREE för en god arbetsmiljö. Blandningsförhållande: 6,3 liter vatten till 12,5 kg ARDEX F 5. Håll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade brukets konsistens ska vara smidig och utan klumpar.

Blanda endast så mycket spackelmassa som hinner användas inom ca 20 minuter. Lägre temperatur förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningstiden.

ARDEX AB  
Staffans väg 6A  
192 78 Sollentuna  
Tel 08-556 315 50  
[kundservice@ardex.se](mailto:kundservice@ardex.se)  
[www.ardex.se](http://www.ardex.se)





ARDEX F 5 kan användas vid temperatur över 5°C.  
ARDEX F 5 kan påföras i obegränsad lagtjocklek. ARDEX F 5 har efter ca 20–50 min vid ca 20°C hårdnat tillräckligt för att filtnig eller glättning ska kunna påbörjas.

Som alla cementbaserade produkter så är ARDEX F 5 känslig för avvattning, sörj därför alltid för att underlaget inte blir för sugande samt att den färdigspacklade ytan inte heller utsätts för avvattning genom för snabb uttorkning. Undvik därför byggfläktar, kraftig ventilation, starkt solljus. Ge akt på att under vintertiden kan luftfuktigheten vara extremt låg inomhus vilket stressar uttorkningen.

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Blandningsförhållande:        | 6,3 liter vatten till 12,5 kg pulver<br>2,5 liter vatten till 5 kg pulver |
| Volymdelar:                   | 1 del vatten till 2 delar pulver                                          |
| Förbrukning:                  | Ca 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm                                              |
| Bearbetningstid:              | ca 20 minuter (20°C)                                                      |
| Målnings- och beläggningsbar: | Efter 24 timmar 0–10 mm<br>> 10 mm – efter uttorkning                     |
| Tryckhållfasthet:             | 28 dygn 12 N/mm <sup>2</sup>                                              |
| Böjdraghållfasthet:           | 28 dygn 5 N/mm <sup>2</sup>                                               |
| Förpackning:                  | Säck 5 kg och 12,5 kg                                                     |
| Lagring:                      | Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad förpackning                              |
| Artikelnr:                    | 5 kg 56147<br>12,5 kg 56162                                               |
| GTIN-nummer:                  | 5 kg 5703193055059<br>12,5 kg 5703193055127                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| <b>ARDEX GmbH</b><br>Friedrich-Ebert-Str. 45<br>58453 Witten<br>Germany<br><b>14</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <b>56149</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| <b>EN 998:1:2010-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
| <b>ARDEX F 5</b><br>General purpose mortar (GP) for external use<br><b>EN 998:1:GP-CS IV-W2</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Reaction to fire:<br>Water absorption:<br>Water permeability after weathering cycles:<br>Water vapour diffusion:<br>Adhesion:<br><br>Adhesion after weathering cycles:<br>Thermal conductivity/Density:<br>Thermal conductivity:<br>Durability of OC mortar:<br>Durability of all mortars except OC: | F<br>W<br>2<br><br>NPĐ<br>$\leq 70$<br>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$<br>fracture pattern B<br>NPĐ<br>NP<br>D<br>NP<br>D<br>NP<br>D |
| Dangerous substances:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar<br>See safety data sheet                       |