

HEY'DI REP 25

Till reparation och lappning på betong och mur.



Beskrivning - Användningsområde

Hey'di Rep 25 är ett fiberarmerat, cementbaserat torrbruk som används till reparation och lagning av betong och mur. Hey'di Rep 25 är krympkompenserad, frostbeständig, snabbhärdande och har mycket goda vidhäftningsegenskaper. Hey'di Rep 25 är lämpligt både på horisontella och vertikala ytor, samt på undersidor. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller också för underlaget.

Förarbete

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Torra, sugande underlag förvattnas, men undvik fritt vatten på ytan. Vid reparationsarbeten på betong med frilagd/synlig armering används Hey'di Gysing som häftbro och korrosionsskydd innan Hey'di Rep 25 appliceras "vätt i vätt".

Blandning

Blandning utförs med blandmaskin eller kraftig maskinvisp, 3,6 liter rent vatten till en 20 kg säck Hey'di Rep 25. Häll minimummängden i blandkaret, tillsätt bruket och blanda i 2-3 minuter till en jämn, klumpfri massa. Låt massan stå i ca. 2 minuter och justera ev. konsistensen med mer vatten inom angiven vattenmängd om maxmängden inte är helt använd ännu.

EGENSKAPER

Reparationsbruk till betong

Frostbeständig

Mycket goda vidhäftningsegenskaper

Utförande

Bruket appliceras med bredspackel/putsbräda eller slås ut med murslev i tjocklekar från 5-60 mm i ett påslag. Tjockare lager måste appliceras på i flera påslag och förvattning ska utföras mellan varje påslag. Passande torrsprutepump kan också användas. Slutbehandling utförs med filtbräda eller borste, när bruket har satt sig. Bredspackel bör undvikas vid slutbehandling. Brukstid färdigblandad massa är ca. 30 minuter, tillsatt inte mer vatten då massan har börjat stelna. Anpassa mängden som tillblandas till den mängd som kan förbrukas innanför angiven brukstid. Undvik att applicera Hey'di Rep 25 på varmt underlag eller i starkt solsken. Eftervattning rekommenderas i minst 1 dygn efter att bruket har stelnat. Verktyg rengörs med vatten.

Torktid

All ytbehandling/målning kan normalt utföras efter 24 timmar.

Åtgång

Ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtjocklek.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.

Förpackning

20 kg säck.



PRODUKTDATABLAD

För fler produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI REP 25

Till reparation och lappning på betong och mur.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Vattenmängd:	3,6 ltr/20 kg
Materialåtgång:	1,8 kg/l
Största kornstorlek:	1 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn:	ca. 30 MPa
Böjhållfasthet, 28 døgn:	ca. 8 MPa
E-modul:	ca. 23 500 MPa
Brukstid:	ca. 30 min.

PRODUKTKODER:

Varunummer:	2121
GTIN nummer:	7054150021210
NOBB nummer:	60166230
FINFO nummer:	8828212
PR-nummer:	302179
Revisionsdatum:	2024.10.14

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande konstruktören och entreprenören/utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.