

Sylitol Koncentrat 111

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde

Materialegenskaper

Förpackningsstorlekar

Kulörer

Förvaring

Teknisk data

Notering

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag med Sylitol fasadprodukter.

Mineraliska underlag utomhus.

■ Vattenspädbar

3 liter
10 liter

Färglös

Frostfritt

Bindemedel: Kalivattenglas

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse

Förtunning

Förbrukning

Applikationsförhållanden

Torktid

Användes till grundning av sugande underlag före målning med Sylitol fasadprodukter samt till spädning av dessa.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Vid behandling på starkt sugande, kritande eller löst bundna underlag grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten. På mycket sugande underlag upprepas behandlingen vått i vått. Vid strykning med Sylitol Fasadfärg späds färgen med max 10% koncentrat och vid färdigstrykning med max 5% Sylitol Koncentrat 111.

På svagt sugande ytor och underlag med väl förankrad silikatfärg kan Sylitol Fasadfärg spädas med upptill 10% Sylitol Koncentrat vid första behandling.

Vatten

8-15 m²/liter koncentrat beroende på hur underlaget suger.
(Spädes 2 delar koncentrat och 1 del vatten)

Arbetstemperatur min. +10°C

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)



TEKNISK INFORMATION

Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,013-0,018 inch Spruttryck: 140-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Leveransviskositet
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Etsar glas och metall.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: mars 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.