

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn: Lättviktsfiller	Revisionsdatum: 22.12.2021	Varugrupp: Spackel
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
	Är varan förändrad?	Ändringen avser: -
	☒ Nej ☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.
Ersätter version från (datum): -	Kontrollerad utan ändring den:	
Övriga upplysningar: Denne deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: Dana Lim A/S		Organisationsnr/DUNS-nr.: 49294514
Adress: Københavnsvej 220 DK-4600 Køge, Danmark		Kontaktperson: Ekta Singh-Quintana
Webbplats: www.danalim.se		Telefon: +46 730 709013
Har företaget miljöledningssystem?		E-post: esq@danalim.se
☐ Ja ☒ Nej		
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000 ☒ ISO 14000	Om "annat", specificera: -
	☐ OHSAS 18000 ☐ Annat	
Övriga upplysningar:		

3 Varuinformation

Land / region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.			
Användningsområde: Används för fogning av dörrar och fönster			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering:	☐ Ej relevant	
	Märkning:		
Är varan registrerad i BASTA?		☒ Ja	☐ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas ☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?		☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: (Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)					
Ingående material /Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr / CAS-nr (alt legering)	Klassifiering	Kommentar
Lösningsmedel	Vatten	40-60	7732-18-5	-	
Fyllmedel	Dolomit	25-50	16389-88-1	-	
Binder	Styrencopolymer	5-10	25586-24-7		
Binder	Harpiksester	1-3	-		
Lösningsmedel	Isopentan	<1	78-78-4	H224; H304; H336; H411	
Lösningsmedel	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	<1	112-34-5	H319	

Preservative	Bronopol	<0,05	52-51-7	H400; H302; H312; H315; H318; H335	
Preservative	CIT/MIT	<0,001	55965-84-9	H301; H312; H314; H317; H318; H330; H400; H410; EUH071	
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av Dana Lim's produkter oavsett om det är lim, fog eller spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund.
 Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdige produkten. Energiåtgången från tillverkningen är koncentrerad till blandningsmaskiner, löpande band och uppvärmning av lager och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är begränsade och mängden av restprodukter på samma sätt.
 Den årlige energiåtgång och emissioner från tillverkning kan finnas i Dana Lim Miljö Redovisning på företags webbplats.
 Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? (Returpall)	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför produktinformation
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför säkerhetsdatablad
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Den Faktiska livslängden är helt beroende av de situationsunika som råder för den unika applika-tionen. Omständigheter som t.ex underlag, förbehandling appliceringsförfarande, appliceringsomständigheter, slitage och omgivande miljö (t.ex. temp. fukt, vind, sol m.m.) kan påverka materialet så att livslängden varierar mycket kraftigt.			
Övriga upplysningar:			

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan materialåtervinnas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan energiåtervinnas
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Energiåtervinning genom förbränning i anläggning med rökgasrening.
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 10				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbygggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☒ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk.				
☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.				
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☐ Varan avger inga emissioner	
			☒ Varans emissioner är ej uppmätt	
Typ av emission	Mängd alt [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] 10 dagar	Mängd alt [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] 28 dagar	Mätmetod	Kommentar:
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar: Varans emissioner är ej uppmätt.				

Hänvisningar: **Säkerhetsdatablad och teknisk datablad**

Bilagor: -