




DAMMREDUCERAD

Fogmassa

FB Fogmassa



Produktdatablad

Fogbruk för fogbredd 2 - 6 mm, cementbaserade, för keramiska plattor

Sortiment

Artnr.	Beteckning:	Förpackning:	Färg:	Avsett för keramiska plattor på:
1692-0037	FB Fogmassa	5kg säck	Vit	Golv och vägg
1692-0038	FB Fogmassa	5kg säck	Ljusgrå	Golv och vägg
1692-0039	FB Fogmassa	5kg säck	Grå	Golv och vägg
1692-0040	FB Fogmassa	5kg säck	Mellangrå	Golv och vägg
1692-0041	FB Fogmassa	5kg säck	Mörkgrå	Golv och vägg

Materialåtgång

0,3 - 1,3 kg/m² beroende på fogbredd samt plattans storlek och tjocklek.

Produktbeskrivning

Höganäs Fogmassa är avsedd för kakel och klinker. Fogbruken är cementbaserade och innehåller lämpliga tillsatsmedel och har en noggrant utprovad cementhalt. Fogbruken levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Teknisk data

Densitet:	1700 kg/m ³
Elasticitetsmodul:	ca 10 GPa (ca 1,0x10 ⁵ kp/cm ²)
Tryckhållfasthet:	ca 27 MPa (ca 270 kp/cm ²)
Böjdraghållfasthet:	ca 7 MPa (ca 70 kp/cm ²)
Användningstid:	ca 2 timmar

Användning

Fogmassa skall ej användas i simbassänger (pooler), eller på golv i offentliga lokaler med hårt slitage. Fogbruken är cementbaserade och avsedda för fogning av keramiska plattor på golv eller väggar, lagda med 2 - 6 mm fog. Vid osäkerhet bör en provfogning utföras innan fogningen utförs.

Tillredning

Höganäs FB Fogmassa levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Fogning och rengöring

Fogarna skall vara rena och till minst halva djupet fria från fästmassa. Temperaturen bör överstiga +10°C. Drag ut fogbruket med gummispackel diagonalt över fogarna. Arbeta in fogbruket ordentligt så att fogarna blir helt fyllda. Överflödigt fogbruk skrapas bort med gummispackel. Efter 15 - 30 minuter har fogbruket torkat så mycket att rengöring kan börja.

Grovrengöring utföres med fuktad styv svamp som sköljes ofta i rent vatten. Finrengöring utföres med torr trassel eller mjukt tyg tills fogarna är jämna och plattorna rena.

OBS! Följ alltid anvisningar från förpackningstexter och produktdatablad innan användning av fogmassan. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.hoganaskakel.se.

På grund av variationer i underlag och faktorer i omgivningen kan Höganäs Kakel inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. Med cementbaserade fogmassor så är flammighet och utfällningar inte att anse som produktfel, utan beror på lokala omständigheter, som temperatur, RF, skillnader i underlag och de keramiska plattornas sugande förmåga, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller påverkan av vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Fogen ska inte utsättas för stående fritt vatten under de tre första dygnen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dagar kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten.

Lagring och transport

Fogmassa skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpackning.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromeksem). Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Produktbedömningar

Byggsvarubedömningen IDnr:57069 Accepterad
SundaHus Klass B
BASTA
Registrerad i Svanens husportal 2.0
Klimatpåverkan (GWP) A1-A3 0,428 kg CO ₂ e/m ²

Försäljning

Höganäs Kakels produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.hoganaskakel.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

HÖGANÄS KAKEL
Andersitgatan 6 254 68, Helsingborg, Sverige
Tel. 010-475 40 00
Information finns också på vår hemsida, www.hoganaskakel.se