

Classic Board

Standardgipsskiva

Produktdatablad

01/2026



Classic Board – Den mångsidiga standardgipsskivan för alla projekt


Classic Board är en gipsskiva som täcker alla dina behov. Den är perfekt för invändig beklädnad av väggar, tak och pelare, samtidigt som den ger utmärkt brand- och ljudisolering. Med dess enkla hantering och formstabilitet skapar den en hållbar och hälsosam inomhusmiljö. Knauf Classic Board är din pålitliga partner för allt från små renoveringar till större byggprojekt.

Därför ska du välja Knauf Classic Board

- Lätt att tillpassa – Enkel att ritsa och knäcka för snabb montering.
- Lågemitterande – Bidrar till ett sunt inomhusklimat.
- God skjuvhållfasthet – För stabilisering av stommen.
- Kartongklädd yta – Perfekt för ytbehandling och målning.
- Formstabil – Minimala rörelser ger långvarig hållbarhet

Kantutförande

Classic Board har försänkta, kartongklädda långkanter samt raka, skurna kortkanter.



Förvaring

Lagras torrt och förvaras liggande på ett plant underlag av ströer med centrumavstånd max 600 mm. Ytterligare information på www.knauf.se.

Bearbetning

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knauf.se.

Ytbehandling

Skivan är avsedd som underlag till standard tak- och väggfärg.

Säkerhetsanvisning

Classic Board är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på www.knauf.se.

Produktdata

Classic Board			Enhet	Referens
Dokument	Produktstandard	Harmoniserad standard	-	SS-EN 520:2004+A1:2009
	Deklarerad skivtyp enligt produktstandard	A-12,5	-	SS-EN 520+A1
	CE-märkt produkt	Ja	-	Nr: Knauf Classic Board 1337
	EPD-nr	NEPD-12305-12361	-	EN 15804+A2
	Emissionsklassificering	M1	-	15.12.2025 4847
Mått	Tjocklek	12,5	mm	-
	Bredd	900 / 1200	mm	-
	Längd	Se sortiment	mm	-
Vikt	Nominell vikt	8,6	kg/m ²	-
	Densitet	688	kg/m ³	-
Toleranser	Tjocklekstolerans	+0,5/-0,5	mm	SS-EN 520+A1
	Breddtolerans	+0/-3	mm	SS-EN 520+A1
	Längdtolerans	+0/-3	mm	SS-EN 520+A1
	Vikttolerans	+0,3/-0,3	kg/m ²	-
	Långkantsavvikelse, parallellitet	± 0	mm	-
	Avvikelse från rätvinklighet per meter skivbredd	1,7	mm	SS-EN 520+A1
Hållfasthet	Böjdraghållfasthet (brottlast) - längdriktning	≥ 550	N	SS-EN 520+A1
	Böjdraghållfasthet (brottlast) - tvärriktning	≥ 210	N	SS-EN 520+A1
	Skjuvhållfasthet per infästning, skruvförband mot träregel (karaktéristiskt värde)	459	N	SS-EN 520+A1
Värme	Högsta tillåtna temperatur kortvarigt	120	°C	-
	Högsta tillåtna temperatur ständigt	50	°C	-
	Värmekonduktivitet λ	0,21	W/mK	SS-EN ISO 10456 (700 kg/m ³ densitet)
	Värmemotstånd R	0,06	m ² K/W	-
	Längdutvidgningskoefficient	25x10 ⁻³	mm/mK	-
Fukt	Ånggenomgångsmotståndsfaktor μ (torr/våt)	10/4	-	SS-EN ISO 10456
	Längdändring inom RF-intervall	0,04	%	45-90% RF
	Kritiskt fukttillstånd vid rumstemperatur	80-85	% RF	SP-Rapport 2005:11
Täthet	Luftgenomsläpplighet	1,4x10 ⁻⁶	m ³ /m ² sPa	SS-EN 520+A1
Brand	Brandteknisk materialklass	A2-s1,d0	-	SS-EN 520+A1
	Brandteknisk beklädnad klass	Ingen prestanda fastställd	-	-

Forts nästa sida

Emissioner	TVOC - 28 dagar	< 5	µg/m ³	SS-EN 16516+A1
	Formaldehyd - 28 dagar	< 3	µg/m ³	SS-EN 16516+A1
	Ammoniak - 28 dagar	< 10	µg/m ³	SS-EN 16516+A1
Klimatdata	GWP/kg utan biogent kol (A1-A3)	0,24	kg CO ₂ -ekv/kg	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
	GWP/m ² utan biogent kol (A1-A3)	2,04	kg CO ₂ -ekv/m ²	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
Miljöbedömning	BASTA-systemet, Betygsnivå	BASTA	-	-
	Byggvarubedömning	Accepteras	-	BVB ID: 45275
	SCDP - Supply Chain Declaration Portal	Classic Board är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.	-	-
Återvinning	Återvinning	100% återvinningsbar med retursystem	-	Returgips anmälan - Knauf
	Andel återvunnet material i produkt	20	%	EPD Nr: NEPD-12305-12361
	Avfallskod	17 08 02	-	-
Produktkategori	BSAB96 Produktkod	KBC.32	-	Skikt av kartongklädda gipsskivor inomhus
	BK04 Kod	01212	-	Gipsskiva vägg
	ETIM Kod	EC003143	-	Gypsum board
	UNSPSC Kod	30161509	-	Gypsum board