

Intact Max Total

Avancerad akrylatfärg för träfasader. Med självrengörande yta och effektivt mögelskydd.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Träytor utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Exceptionellt god glans- och kulörstabilitet ■ Självrengörande ■ 2 skikt räcker
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3 Ingår i brytssystem.
Glans	25, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller < 5 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Intact Max Total används med fördel på trä- och cementfiberskivor utomhus</p> <p>På omålat trä kan Intact Max Total i kombination med Intact Max Primer användas för komplett målning med endast 2 skikt, som når upp till samma skydd och hållighet som ett traditionellt 3 skikts system.</p> <p>Före målning ska ytorna vara torra, max 16 % fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p>
----------------	---



Målning på nytt omålat trä och industrigrundad panel:

Utsatta ställen som skarvar, ändträ, spikhuvuden mm. grundoljas med Solid Grundolja till full mättnad. Grundoljan kan övermålas med grundfärgen vått i vått inom 30 min eller efter 12 timmar. Hela ytan samt ändträ grundas med Intact Max Primer. Därefter appliceras 1 skikt med Intact Max Total.

Om virket målas 1 gång innan uppsättning bör spikhuvuden målas en gång med Intact Max Primer efter montering. Förekommer obehandlade skarvar och ändträ vid montering grundolja med Solid Grundolja och måla med Intact Max Primer innan man stryker sista lagret med Intact Max Total för att få ett fullgott skydd.

Målning på tidigare målade ytor:

Förekommer alg- och mögelpåväxt, applicera först alg- och mögelmedel enligt produktens anvisningarna. Tvätta ytan med fasadvätt, och skölj noga och låt torka, därefter skrapas eventuellt löst sittande färg bort. Grånat trä borstas eller slipas ner till friskt trä, ruttet virke byts ut.

Trärena ytor grundas med Intact Max Primer och därefter målas, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Intact Max Total.

Alternativt, om man har mycket trärena partier kan man stryka hela ytan med ett lager Intact Max Primer och därefter ett lager Intact Max Total.

Intact Max Total kan målas på både tidigare akrylatfärgs målade ytor och på tidigare alkydfärgsmålade ytor.

Om ytan tidigare är målade med linoljefärg eller slamfärg rekommenderar vi att man fortsätter måla med samma typ av färg som tidigare.

Förtunning
Förbrukning
Applikationsförhållanden

Vatten

6-7 m²/liter

För att säkerställa tillräcklig tjocklek på färgskikten, följ rekommenderad färggång.

Temperatur under applicering och härdning, minst +8 °C och högst +30 °C på underlag, material och omgivande luft, under kommande dygn. Luftfuktighet <80% RF.

Måla inte i direkt solljus eller vid risk för regn kommande dygnet eller för dag inom ca 2 timmar. Om dag eller regn kommer på ytan innan ytan på färgskiktet torkat tillräckligt så kan man riskera att det uppstår matta fläckar, vilket är ett estetiskt problem som inte påverkar funktionen på färgen. För att få bort eventuella glansskillnader, måla en gång till på berörda ytor.

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 3 timmar
Genomtorr: flera dygn

Torktiderna gäller vid +23 °C och RF 50 %. Vid kallare temperaturer och/eller högre luftfuktighet förlängs torktiden.

Verktyg

Påføres med pensel, rulle eller spruta. Vid användning av rulle eller spruta på trä skall efterslätning ske med pensel.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 140-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll
Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.