

Elit Ädelträlack



Vattenavvisande

Ger en fyllig yta med vackert djup

Förstärkt med UV-skydd för längre hållbarhet

Sätt karaktär på det finaste av trä med Beckers Elit Ädelträlack. Elit Ädelträlack är en blank klarlack som används för lackering av ädelträ som teak och ek. Lacket används med fördel på entrédörrar, trädgårdsmöbler och andra snickerier utomhus. Den svagt brunpigmenterade lacken ger en fyllig, blank och vattenavvisande yta med vackert djup. Dessutom är den förstärkt med UV-skydd för längre hållbarhet.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

5 - 10 m²/l

GLANS

Högblank

VERKTYG

Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR

Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 6-12 tim och övermålningsbar efter 12-24 timmar beroende på träslag

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Terrasstvätt. Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande lack och grånat, poröst trä. Slipa sedan ytan lätt för att få bort ev. fiberresning samt damma av. För bästa resultat använd en mjuk syntetisk flat pensel.

Måla

Stryk Elit Ädelträlack flödigt 3 gånger eller fler, med ordentlig tork mellan strykningarna, tills önskad ytfinish uppnåtts. Ju fler skikt desto mer hållbar yta. Slipa av ytan med fint slippapper (grovlek 240) eller fin slipsvamp mellan strykningarna och håll dammfritt under torkning. Undvik uppehåll i målningen på sammanhängande ytor så att inte kulörstarkare skarvar (överlapp) uppstår.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Lacka inte på solheta ytor. Lacka inte heller vid risk för regn och dagg inom ca 12 timmar från målningens avslutande. Mycket hög luftfuktighet, kyla och dålig luftomsättning förlänger torktiden.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 180322