

Primer FB 5

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett som
Primer FB 5	1,5 kg, plastflaska	Vidhäftningsprimer
	5 kg, plasthink	
	15 kg, plasthink	

Materialåtgång

1 kg FB 5 räcker till 6–10 m² beroende på underlag.

Träunderlag	Outspädd	ca 6 m ²
Svagt sugande underlag	Spädning 1 kg FB 5+ 1 l vatten	ca 8 m ²
Sugande underlag	Spädning 1 kg FB 5+ 2 l vatten	ca 10 m ²
Spacklade underlag	Spädning 1 kg FB 5+ 2 l vatten	ca 10 m ²

Produktbeskrivning

Höganäs Primer FB 5 är baserad på akryldispersion och är innan torkning löslig i vatten.

Tekniska data

Densitet	1040 kg/m ³
pH	Ca 9
Färg	Gul

Användningsområden

Primer FB 5 skall användas som vidhäftningsprimer på golv och vägg under spackel, tätmembran och cementbaserade fästmassor. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller skivmaterial.

Applicering

Använd skyddshandskar då längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden.

Underlag

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10°C.

Utförande

På golv borstas FB 5 flödigt in i underlaget och på vägg appliceras FB 5 med roller.

För våtutrymme hänvisas till CC Höganäs typkonstruktioner V12-1 och V12-3 resp. G12-1 och G12-3.

Torktid och spackling

Spackel och avjämning kan appliceras när ytan är klubbfri, efter ca 30 minuter (beroende på temperatur) och skall appliceras inom 24 timmar.

Lagring och transport

Primer FB 5 skall lagras och transporteras frostfritt i väl tillslutet emballage. Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter tillverkningen.

Skyddsföreskrifter

Längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden. Använd skyddshandskar (plast).

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och platsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se