

HEY'DI BETONGLOOK

Microcement till vägg. Appliceras som målning.



Beskrivning - Användningsområde

Hey'di BetongLook är en microcement som appliceras som målning på vägg. Produkten är uppbyggd på vit specialcement, finmalen marmormjöl samt tillsatsmedel. Hey'di BetongLook blandas med vatten och ger en yta ett matt betonguttryck som ser ut som gjuten betong. Hey'di BetongLook kan användas på väggar av keramiska plattor, gipsskivor, puts, tegel m.m. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Förarbete - Underlag

Underlaget måste vara fritt från damm, fett, lösa partiklar m.m. Ojämnheter/skador i underlaget skall spacklas och repareras i förväg med reparationsbruk som är anpassat till underlaget. Sugande underlag primas med Hey'di Primer Fasad. Primern ska torka i minst 3 timmar innan Hey'di BetongLook påförs. Icke sugande underlag behöver ingen primning. Icke sugande underlag/glatta ytor ska slipas lätt med fint sandpapper

Blandning - Användning

Hey'di BetongLook blandas med rent vatten, 1,4-1,5 liter till 3 kg påse. Använd maskinblandvisp. Använd mindre mängd vatten för en grövre betonglook om så önskas. Vi rekommenderar **inte** att dela upp innehållet i olika blandningar då detta kan ge en dålig blandning samt stora skillnader av färgnyansen.

OBS! Blandningstid 2 minuter till en klumpfri massa. Låt produkten stå och mogna ca. 4-5 minuter och rör sedan upp den igen i ca. 1 minut. Blandningen skall vara lätt att påföra men inte rinna. När färgen börjar sätta sig, tillsätt INTE mer vatten, utan rör endast upp den på nytt så får den en bättre konsistens.

EGENSKAPER

Microcement som appliceras som färg

Ger en matt betonglook

4 färger

Används till vägg

Vattenmängden kan reduceras beronde på vilket uttryck man önskar. Var noga med att arbeta in produkten ordentligt i underlaget och påför Hey'di BetongLook «vått i vått». Produkten påförs med en bred, kraftig pensel (roller rekommenderas **inte**). BetongLook ska vara lätt att applicera men inte rinna. Man får aldrig 2 likadana ytor med Hey'di BetongLook. Denna matta målning kommer ge olika uttryck beroende på hur man väljer att styka ut den. Om man väljer att stryka i kors, horistontellt eller vertikalt. Det kommer alltid bli färgnyanser i ytan, det ska bli ett "färgspel" i den nyansen man väljer. Stryk från hörn till hörn och tänk på att hela tiden måla "vått-i-vått". Avsluta aldrig mitt på väggen för att fortsätta senare. Detta kan ge stora färgskillnader och kan också ge en fläckig yta. Normalt ger 1 strykning önskad yta, om flera strykningar behövs/önskas, vänta i ca. 3 timmar innan priming sker på nytt (alt. kan väggen fuktas med vatten innan nästan strykning). Brukstemperaturen får ej understiga +10°C, detta gäller även underlaget. Undvik att måla med Hey'di BetongLook på varma underlag eller i starkt solsken. Brukstid är ca. 60-90 minuter. Redskap rengörs med vatten.

Torktid

Hey'di BetongLook härdar på ca. 3 timmar beroende på temperatur.

Åtgång

0,2-0,4 kilo pr. m² pr. strykning



HEY'DI BETONGLOOK

Mikrosement för vägg. Påföres som maling.

Efterbehandling

Hey'di Topp används som slutbehandling om ytan kommer vara utsatt för vattenstänk eller dyl. och det gör även ytan enklare att hålla ren. Hey'di Topp appliceras oförtunnat i en eller två tunna strykningar. Hey'di Topp appliceras med en korthårig micorfiberduk eller svamp. Om det appliceras för tjock lager i varje strykning kan det bildas en film som måste tas bort mekaniskt och hela målningen göras om. Testa alltid på en liten provyta som inte är så synlig.

Lagring

Lagras torrt upptill 2 år i obruten förpackning.

Förpackning

5 kg påse.

Färger

Färgkoden är ungefärlig detsamma som NCS-koderna. Det kan finnas mindre färgskillnader från produktion till produktion, så dessa färgkoder är främst avsedda som riktlinjer:

Granit: S 2000-N

Betong: S 3500-N

Skiffer: S 5500-N

Lava: S 7500-N

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Vattenmängd:	1,4-1,5 l/3 kg
Materialåtgång:	0,2-0,4 kg/pr.m ²
Största kornstorlek:	70 µm
Brukstid:	ca. 60-90 minuter

PRODUKTKODER:

Varunummer:

Granit: 3721

Betong: 3722

Skiffer: 3723

Lava: 3724

GTIN nummer:

Granit: 7054150037211

Betong: 7054150037228

Skiffer: 7054150037235

Lava: 7054150037242

NOBB nummer:

Granit: 60165946

Betong: 60166027

Skiffer: 60166028

Lava: 60166029

PR-nummer:

Revisionsdatum: 2024.03.13

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.