

## HEY'DI LIM & LERA

Bränd eldfast lera till murning av eldfast sten, montering av montering av rördragning och tillbehör.



### Beskrivelse - Användningsområde

Hey'di Lim & Lera är ett torrbruk på basis av eldfast cement som används till murning av eldfast sten och rökkanaler i skorstenar, montering av rökinföringar/rördragning och sotluckor i rökkanaler m.m.

### Förarbete

Ytan skall vara ren och fri från fett och damm. Sugande ytor ska förvattnas, men undvil vattenfilm på ytan när bruket appliceras

### Blandning

Mindre mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas med maskinvisp. Häll först rent vatten i blandarkaret, därefter Hey'di Lim & Lera. Använd 1,1-1,3 liter till 5 kg Hey'di Lim & Lera. Blandningstid ca. 2 minuter till en jämn, klumpfri massa. Extra cement får inte tillsättas.

### Användning

Hey'di Lim & Lera appliceras eller dras ut med en murslev, stål- eller träspackel. Normal fogtjocklek vid eldfast murning är 2 mm eller mindre. Nästintill kloss i kloss rekommenderas inne i själva eldstaden.

Utblandad massa måste användas inom 1-2 timmar beroende av temperatur. Späd inte med mer vatten då massan börjat härda. Applicera inte bruket i temperatur under +6 °C.

### EGENSKAPER

Cementbasert torrbruk

Används i eldstaden

### Torktid

Hey'di Lim & Lera ska härda i minst 2 veckor innan eldstaden tas i bruk. Verktyg rengörs med vatten.

### Åtgång

1 kg bruk ger ca. 0,6 ltr färdig massa.

### Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum

### Förpackning

5 kg påse.



# HEY'DI LIM & LERA

Bränd eldfast lera till murning av eldfast sten, montering av montering av rördragning och tillbehör.

**TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):**

Vattenmängd::	1,1 - 1,3 ltr/5 kg
Temperaturbeständighet:	Över 1000 °C
Största kornstorlek:	1 mm
Brukstid:	1 - 2 timmar
Tryckhållfasthet 1 dygn:	4-6 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn:	12-15 MPa
Lagring:	Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum i obruten förpackning.

**PRODUKTKODER:**

Varunummer:	1432
GTIN nummer:	7054157009167
NOBB nummer:	60050623
FINFO nummer:	8482545
PR-nummer:	417558-4
Revisionsdatum:	2024.05.28

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.