



ARDEX K 75

Grovavjämningsmassa 3–50 mm

- För bjälklagsförstyvning samt fallspackling
- Spänningsfattig
- Snabbt beläggningsklar
- ARDURAPIDEFFEKT
- Godkänd för el- och vattenburen golvvärme



Användningsområde

ARDEX K 75 är en grov avjämningsmassa, spänningsfattig och självutjämnande för avjämning av underlag innan beläggning. Kan användas på betong, pågjutningar av cement och anhydrit och gamla spackelmassor.

När toppbeläggningen ska bli av härdplasttyp, epoxi eller andra beläggningar med stark krympspänning ska följande golvavjämningsprodukter användas: ARDEX K 5, ARDEX K 39, ARDEX K 55, ARDEX K 80, ARDEX K 301 MIX samt ARDEX A 46 + ARDEX E 100.

Endast för användning inomhus.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar i underlaget ska alltid avlägsnas före spackling påbörjas.

Underlaget ska primas med lämplig ARDEX-primer enligt anvisningar i datablad. Primern ska torka till en tunn och klar film innan ARDEX K 75 läggs ut.

Bjälklagsförstyvning

Vid bjälklagsförstyvning och hindrande av fuktrörelser ska spacklingen vara minst 12 mm, med elvärmeslinga ska spacklet täcka värmekabeln med 5 eller 10 mm ovan slinga

beroende på tätskikt. Spackelkonstruktionen ska armeras med ARDEX ARMERINGSNÄT för att uppfylla BBV 14:1. Vid en sådan konstruktion ska spånskivan alltid primas med ARDEX P 7/ P 51 utspädd. Golvspånskivan ska ha not och spånt och vara monterad enligt AMA och ligga på bjälklag max c/c 600 mm.

Vid beläggning av täta beläggningar ska även underkonstruktionen vara uttorkad max 85% RF. I tveksamma fall rekommenderas provspacklingar.

Blandning

ARDEX K 75 kan pumpas med de flesta typer av pumpar som har en kapacitet på minst 40 liter/min. Vid pumpning ställs vattenmängden på 16 %. Det motsvarar 4 liter vatten till 25 kg pulver. Utflytningsegenskaperna hänger samman med hur väl materialet blandas i pumpen, variationer kan förekomma pumpar emellan. Vid manuell utläggning blandas 25 kg ARDEX K 75 med 4 liter kallt, rent vatten i ett lämpligt kärl till en klumpfri massa. Vi fallbyggnad kan vattenmängden reduceras ner till 3,0 liter.

Arbetsätt

ARDEX K 75 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. Vid avjämning används bredspackel eller tandad spackel. Normalt behövs ingen efterspackling eller slipning. ARDEX K 75 kan läggas i en arbetsomgång i lagtjocklekar från 3–50 mm.

Golvvärme

Vid inspackling av vattenburen golvvärme hittar du mer information på ARDEX hemsida under [Konstruktioner/Bjälklagsförstärkning](#)

Observera

ARDEX K 75 kan inte användas utomhus eller i ständigt vattenbelastade områden. ARDEX K 75 kan inte drygas med sand.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Tekniska data

Blandningsförhållande:	4,0 liter vatten till 25 kg pulver
Densitet:	1,45 kg/liter
Densitet blandad:	Ca 2,2 kg/liter
Förbrukning:	Ca 1,7 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	Ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	Efter 2 timmar (20°C)
Beläggningssklar:	24 timmar (20°C)
Pumpbar:	Ja
Tryckhållfasthet:	28 dygn: 27 MPa
Böjdraghållfasthet:	28 dygn: 7 MPa
Rullande stolshjul:	Ja
Godkänd för golvvärme:	Vatten: Ja El: Ja
Förpackning:	Säck 25 kg Storsäck 1 000 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad förpackning
Artikelnummer:	
Säck 25 kg	31611
Storsäck 1 000 kg	46172
GTIN-nummer:	
Säck 25 kg	5703193752255
Storsäck 1 000 kg	5703193461720

	
ARDEX Skandinavien A/S Marielundvej 4 2730 Herlev Denmark 13	
75225 EN 13813:2002 ARDEX K 75 Self Levelling Flooring Compound EN 13813-CT-C25-F7	
Compressive strength:	≥ 25 N/mm ²
Flexural strength:	≥ 7 N/mm ²
Abrasion resistance according to Böhme:	NPD
Tensile adhesion strength:	NPD
pH value:	NPD
Reaction to fire:	A1 _n