

KONSTRUKTIONSPLYWOOD

KONSTRUKTIONSPLYWOOD FÖR TAK, VÄGGAR OCH GOLV

SAMT ANDRA BYGGÄNDAMÅL



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

KONSTRUKTIONSPLYWOOD

PRODUKTBESKRIVNING

Konstruktionsplywood för tak-, vägg- och golvkonstruktioner samt andra byggändamål. Skivan är uppbyggd av korsvis limmade fanerskikt för god formstabilitet och hållfasthet. Tillverkas i 100% furu alternativt med combikärna. WBP-limmad enligt limningsklass 3 samt CE-märkt med extern fabrikskontroll CE2+.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Fanér i furu alternativt combi furu/eucalyptus
 - Korsvis limmade fanerskikt
 - WBP-limmad, limningsklass 3
 - Fanéren svarvas ur stockar
 - Träskyddsbehandlade varianter finns
 - Ytfanér C+
- Fasta kvistar och lagade kvisthål upp till 60 mm utan begränsning. Lagade sprickor upp till 15 mm i obegränsat antal

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Tak-, vägg- och golvkonstruktioner
- Byggnation och stomkomplettering
- Universalplywood för byggändamål
- Vägg bakom gipsskivor
- Trossbottenkonstruktioner
- Taklösningar med spontade skivor

Väggskiva ERGO kan monteras stående eller liggande.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Formstabil konstruktion
- Hög hållfasthet och styvhet
- Lämplig för tak-, vägg- och golvkonstruktioner
- Lätt att bearbeta med vanliga träbearbetningsverktyg
- CE-märkt med extern fabrikskontroll CE2+

HANTERING OCH FÖRVARING

- Förvaras och transporteras torrt och plant
- Underlaget ska vara torrt och jämnt
- Skivorna ska stödjas av tillräckligt antal regler
- Säkerställ ventilation vid längre lagring
- Skydda skivorna mot markfukt vid utomhuslagring

MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

TRÄSKYDDSBEHANDLING

Plywooden är ytbehandlad med träskyddsmedel som reducerar risken för mögelpåväxt och blånad i utsatta konstruktioner. Skivans utseende kan variera mellan leveranser och kan förekomma både med gulaktig pigmentering och utan pigmentering. Färgen är inte en indikator på om skivan är träskyddsbehandlad.

Biocidförordningen (EU) Nr 528/2012

Varan är behandlad med biocid.

Aktiv substans:

- 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC)

Direktkontakt med livsmedel eller djurfoder ska undvikas.

SORTIMENT

KONSTRUKTIONSPLYWOOD C+/C

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2500 x 1200	7, 9, 12, 15, 18, 21, 24
2500 x 898	12, 15

KONSTRUKTIONSPLYWOOD ERGO C+/C

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2400 x 618	12, 15

TAKPLYWOOD TG2L TRÄSKYDDSBEHANDLAD

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2400 x 1200	12
2400 x 600	12, 15, 18

TROSSBOTTENPLYWOOD TRÄSKYDDSBEHANDLAD

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
550 x 1200	9

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer
om våra konstruktionsplywood

www.boandren.se
info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET