



PRIMER 5075

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-02-06

BESKRIVNING AV PRODUKT

1-komponent härdande primer för Bostik PU 2637 samt Silmax Byggfog 2620 och Multiseal 2640. Härdningen sker under inverkan av luftens fuktighet och ger en väderbeständig förankring mot underlaget. Primern binder även kemiskt mot fogmassan.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För primning före fogning med PU 2637 samt vid fogning med Silmax Byggfog 2620 och Multiseal 2640 mot porösa ytor såsom betong, tegel, sten och trä. Speciellt feta träslag som t ex teak är viktigt att förbehandla. Primern fungerar även bra mot många metaller och plaster, dock bör prov utföras.

ARBETSBESKRIVNING


Ytorna skall vara torra samt fria från damm och smuts. Applicera med pensel på fogytorna tills underlaget är mättat. På mycket sugande och porösa underlag kan det vara nödvändigt med 2 behandlingar. Låt torka (tidsintervall vid 23°C) minst 30 minuter eller tills ytan känns helt torr och maximalt 4 timmar före fogning. OBS! Primern mörknar genom påverkan av ljus och kan missfärga ljusa ytor, vilket bör beaktas vid applicering. Förpackning som öppnats upprepade gånger gulnar starkt. Detta innebär att primern inte skall användas.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är brandfarlig och vådlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Konsistens | Tunnflytande |
| Härdsystem | Torkande och härdande |
| Densitet | ca 0,9 |
| Torrhalt | ca 30% |
| Lösningsmedel | Xylen, MEK |
| Förtunning | Får ej förtunnas |
| Brandfarlig | Ja |
| Flampunkt | +1°C |
| Lagringstid | 9 månader i oöppnad förpackning |
| Färg | Transparent, gulaktig |
| Täckförmåga | ca 100 lpm fog/liter |

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

