



TRANS^{CLEAR}

Kristallklar flexibel fogmassa

- Livsmedelgodkänd och enligt BREEAM-SE emissionskrav
- Gift- och luktfri, innehåller inte ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel
- Härdar snabbt, även på våta ytor
- Tål att frysa/tina upprepade gånger i patron utan att förlora egenskaperna
- Minimal krympning, övermålningsbar och mycket åldringsbeständigt
- Lämnar inga fläckar eller missfärgningar på natursten, marmor, skiffer, granit, etc.



P R O F E S S I O N A L



EGENSKAPER

TRANS CLEAR är en kristallklar flexibel fogmassa med hög limstyrka, även på fuktiga ytor.

Den innehåller inga skadliga lösningsmedel, ftalater eller isocyanater, och är enligt BREEAM-SE emissionskrav. Dessutom är den livsmedelgodkänd och har bra motstånd mot kemikalier, mögel och bakterier, som gör den säker att använda på bland annat kök och badrum. TRANS CLEAR är det föredragna valet när ett 100 % transparent tätningsmassa behövs. Den tätar mellanrum, hörn och övergångar utan att synas. Perfekt på platser där det är materialen som ska framhävas. Den orsakar inte korrosion på metall/ aluminium eller färgsmitta på porösa ytor som marmor, skiffer, granit, etc. TRANS CLEAR bör inte utsättas för mycket direkt UV-strålning. Detta kan skada ytan och förstöra den transparenta egenskapen. TRANS CLEAR tål att frysa/tina upprepade gånger utan att förlora egenskaperna, vilket gör att den säkert kan förvaras i hantverkarens bil eller i garaget när som helst på året.

DOKUMENTATION

Emicode EC1+, A20 checklista, HEA9 formulär, Svanen deklARATION, DOP - PrestandadeklARATION, BVD3

Dokumentationen är tillgänglig på relektaibutik.se

KEMIKALIEMOTSTÅND

God: vatten, saltvatten, olja, lut, alifatiska lösningsmedel, syror, fett, förtunnande oorganiska
Moderat: estrar, ketoner, aromater, drivmedel
Dålig: klorhaltiga lösningsmedel, koncentrerad syra, klorvatten

BRUKSANVISNING

Se separat sida med [bruksanvisning](#) för lim och fogmassa.

Vi rekommenderar att du läser den för att uppnå bästa resultat och för att undvika eventuella handhavandefel.

TRANS CLEAR får inte överexponeras för UV-strålar (direkt solljus). Detta kan skada fogmassan.

TEKNISK INFORMATION

Bas: MS Polymer

Shore: A 40

Elasticitet: ISO 11600 F 20 % HM E

Förlängning vid brytning: > 350 % DIN 53504

Skinnbildning: 5 minuter
(vid 23 °C och 50 % luftfuktighet)

Härdningstid: 4 mm = 24 timmar. 5 mm = 48 timmar. 8 mm = 72 timmar (vid 23 °C och 50 % luftfuktighet)

Påföringstemperatur: (kan påföras i minusgrader, men vill då bara fungera som tätningsmassa och härdas fullt ut vid plusgrader) +5 til +40 °C

Draghållfasthet: 220 N/cm²

Klibbfri: 40 minuter (vid 23 °C och 50 % luftfuktighet)

E-modul: 100 % 1,90 mPa

Temperaturstabilitet: -30 °C till +95 °C
(155 °C i max 30 min)

Förvaring och hållbarhet: Torrt och svalt, 15 månader i öppen förpackning

Förpackning	Art.nr	RSK-nr.
100 ml tub	T539505	3839243
310 ml patron	T539506	3829382
600 ml korv	T539508	4095012

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

TRANS CLEAR kan användas till fogning, tätning och limning. Den fäster bra på dom flesta material som t.ex. keramiska plattor, betong, metaller, trä, sten och syntetiska material. Den är idealisk för estetiska fogar. Fogar som utsätts för direkt UV-strålning riskerar missfärgning och skador på fogen, speciellt om fogen är mindre än 2 mm tjock. Vid fogning direkt mot glas kan reflektioner från solen mångdubblas, och ge betydligt större UV-exponering än vad fogmassan tål, vilket leder till skador på fogmassan. Det gäller både utsidan och insidan av glaset. TRANS CLEAR har begränsad vidhäftning på feta träslag, tryckimpregnerat trä, PP- och PE-plast, bitumen och silikon. För rörelsefogar runt dörrar och fönster rekommenderas en mjukare fogmassa som t.ex. X-SEAL eller XEALPRO. För mer krävande limning/konstruktion rekommenderas TEC7 eller X-TACK. På glas utomhus som kan bli heta rekommenderas TEC7 eller XEALPRO Transparent om det krävs transparent fog.

PS: Denna produktinformation baseras på Relekta's tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.