

Produktinformation:

Lättspackel Våtrum 626

Färdigblandat lättspackel till våtrum**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Våtrum 626 är ett färdigblandat lättspackel med låg densitet och hög fyllförmåga som utmärker sig genom att vara särskilt lätt att applicera och slipa.

Spacklet används i våtrum till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m.

Lättspackel Våtrum 626 kan målas över med de flesta färgtyper.

Produkten är CE-märkt enligt EN13963, se prestandadeklaration för ytterligare information.

Produkten lever upp till de stränga miljö- och inneklimatkrav som krävs för Svanenmärkning och emissionskraven Emicode EC 1^{PLUS}.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ: Lättspackel baserat på akryldispersion.
 Kulör: Ljusblå
 Konsistens: Pastös
 Densitet: ca 1,0 kg/liter
 Hållbarhet: Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7981	1 L
7982	5 L
7983	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar: Ja.
 Fuktbeständighet: Utsätts spacklet för kraftig eller direkt vattenpåverkan bör det skyddas exempelvis genom övermålning.



Bruksanvisning:

Förberedelser:

Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar.
Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gel Extra 228 efter rengöring.

Applicering:

Lättspackel Våtrum 626 appliceras för hand med en spackel i 0 - 3 mm skiktjocklek. Vid spackling av djupare håligheter eller sprickor appliceras massan i flera omgångar. Spacklet skall vara så gott som genomtort mellan varje spackling.

Ojämheter och sprickor från 4 - 15 mm kan med fördel först spacklas med Lättspackel Grov 624. Efter härdning färdigspacklas ytan med Lättspackel Våtrum 626.

Vid för tidlig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.

Sträckförmåga:

1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m.

Torktid:

Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.

Rengöring:

Spackel på huden rengöres med tvål och vatten.
Verktyg rengöres med vatten innan spacklet har torkat.
Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE