

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® THIXO

Droppfri matt oljelasyr, för utom- och inomhusbruk

- Tränger in på djupet, ger långvarigt skydd
- Vattenavvisande, väder- och UV-resistent
- Framhäver träets naturliga struktur
- Enkel att applicera tunt på träet
- Svagt filmbildande

TIMBEREX® THIXO

BESKRIVNING

Droppfri matt oljelasyr för trä utom- och inomhus. Baserad på speciella uretanmodifierade alkydharter av linolja. Transparent, kulör- och väderbeständig. Mikroporös, flagnar inte, bildar inte blåsor, enkel att underhålla. Lätt att applicera, även vid arbeten över axelhöjd. Kan målas i temperaturer ner till 4°C och luftfuktighet upp till 80%.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Ytbehandling för träytor inom- och utomhus ex. träpanel på vägg-/tak, dörr-/fönsterfoder, dörrar, golvlistor, möbler, timmer, staket, skärmväggar m.m. (ej altan eller golv inomhus). Färglös TIMBEREX THIXO är endast lämplig för användning inomhus

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Torktid: ca. 3 timmar (yttorr), ca. 24 timmar (genomtorr).
Fullt härdad: 7 Dagar

ÅTGÅNG

4-7 m² / liter på ohyvlat trä, 6-10 m² / liter på hyvlat trä.

ÅTGÅNG INFORMATION

Åtgången är rekommendationer och kan variera beroende på träets skick, ålder och valt appliceringsverktyg. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre, om möjligt separat, testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

FÖRBEREDELSE

Obehandlat trä

Runda av vassa kanter och hörn med slippapper. Har träet grånat, slipa ner med grovt slippapper till träens yta. Borsta bort slipdamm/lös smuts med dammborste alt. piassava. Obs! Använd aldrig enbart Thixo färglös/brytbas på obehandlat trä, då den utan pigmentering inte ger tillräckligt UV-skydd.

Tidigare oljelaserat trä

Borsta bort löst sittande lasyr med en mjuk stålborste, lös smuts/damm med dammborste alt. piassava. Vid behov tvätta ytan med Timberex Bio-C, se underhåll.

Hyvlade ytor eller bilade stockar

Rugga upp ytan med grovt sandpapper och torrtorka bort slipdamm.

APPLICERING

Utomhus

1. Rör om noga i burken och applicera ett första tunt lager Thixo i träets fiberriktning med valt verktyg. 2. Låt torka ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden. 3. Applicera ytterligare ett lager på samma vis. 4. Låt torka ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C. Även på utsatta ändrätetaljer ska produkten appliceras två gånger. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation, vid risk för regn eller dag i samband med applicering. Fuktighetskvot i träet max 16%.

Inomhus

1. Rör om noga i burken och applicera ett första tunt lager Thixo i träets fiberriktning med valt verktyg. 2. Låt torka ca. 24 timmar i 20°C och Rf 50%. 3. Applicera nästa lager på samma vis. 4. Låt torka ca. 24 timmar i 20°C och Rf 50%. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING AV REDSKAP/SPILL

Milt lösningsmedel penseltvätt (roller/pensel), White Spirit (sprutpistol).

INFORMATION

REDSKAP: Mjuk stålborste, dammborste alt. piassava (förberedelser). Roller eller pensel med naturborst (grundbehandling/underhåll). Sprutpistol Airless (endast yrkesmässiga användare) lufttryck 150 bar, sprutmunstycke 09-13.

RENGÖRING: Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL: Vid underhåll används svaglasyr dvs. Thixo färglös/brytbas blandat 50/50 med den kulör som användes vid grundbehandlingen. Detta för att behålla ursprungskulören.

1. Rengör ytan med Timberex Bio-C blandat 100ml/5 lit. vatten. (lätt smutsad yta) 250ml/5 lit. vatten (hårt smutsad yta) 2. Låt torka helt innan behandlingen påbörjas. 3. Rör om noga i burken och applicera ett tunt lager Thixo i träets fiberriktning med valt verktyg. 4. Låt torka ca. 24 timmar i 20°C (och Rf 50% inomhus). 5. Vid behov, beronde på utsatthet av väder och vind kan ytterligare ett lager krävas. Applicera då på samma vis. 6. Låt torka ca. 24 timmar i 20°C (och Rf 50% inomhus).

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: max. 550 g/l
VOC-färdigmix: max. 550 g/l
VOC-kategori: IIA/f
VOC-gräns: 700g/l

Anmärkningar om säkerhet:

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivningsdatum: 20/10/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu