


FYRKANTSPIK, M-FUSION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fyrkantspik är avsedd för de flesta snickeriarbeten både i bärande- och icke bärande konstruktioner. Spiken finns med blank- eller varmförzinkad ytbehandling samt M-fusion, en ytbehandling med bättre rostmotstånd [C4].

BESKRIVNING

M-Fusion är en ytbehandling med bättre rostmotstånd [C4], jämfört med klassisk varmförzinkning [C3]. M-fusion och HGC behandlad spik behöver precis som varmgalvaniserad spik övermålas, med färg som inte släpper igenom vatten, kort efter montage för att undvika zinkrinningar på exempelvis fasader. ESSVE Fyrkantspik uppfyller CE kravet enligt SS-EN 14592.



Specifikation	
Ytbehandling	M-Fusion
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar						
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll	CE
772362	2,5 mm	65 mm	6,3 mm	ESSBOX 304	785 ST	✓
10003347	2,8 mm	75 mm	7 mm	ESSBOX 204	350 ST	✓
772368	2,8 mm	90 mm	7 mm	ESSBOX 304	460 ST	✓
10003348	3,4 mm	95 mm	8,5 mm	ESSBOX 304	200 ST	✓
772372	3,8 mm	125 mm	9,5 mm	ESSBOX 304	170 ST	✓