

# HEY'DI BADRUMSSTÖP B40/M40

Cementbaserad torrbetong - används både både inne och ute.



## Beskrivning

Hey'di Badroomsstöp B40/M40 är en cementbaserad torrbetong som kan användas både inom- och utomhus.

Hey'di Badroomsstöp B40/M40 kan läggas ut i tjocklekar mellan 2 och 8 cm.

## Användningsområden

Hey'di Badroomsstöp B40/M40 används på underlag av betong, puts, trä, isolering, m.m., antingen som flytande golv på plastfolie eller fast förankrat till underlaget. Hey'di Badroomsstöp B40/M40 som läggs på isolering, eller inte på bärande underlag, ska armeras som vanlig pågjutning och läggas ut i minst 4 cm tjocklek.

Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 og +20 °C.

Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

## Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. På puts och betong kan Hey'di Badroomsstöp B40/M40 läggas ut som tunn pågjutning mellan 2 och 4 cm och ska ha fast förankring till underlaget. Detta görs med en slamma/gysing av underlaget, bestående av Hey'di Badroomsstöp B40/M40 blandat med Hey'di KZ primer och vatten i förhållande 1:1 till en välling. Gjutning sker i vått-i-vått i slamman/gysingen.

## EGENSKAPER

Cementbaserad torrbetong

Lagtjocklek från 2-8 cm

Kan plattsättas efter 18 timmar

## Blandning

Blandas med tvångsblandare, mindre mängder blandas med kraftig elektrisk blandningsvisp. Använd max 1,6 liter vatten till 20 kilo Hey'di Badroomsstöp B40/M40. Vattnet som används för blandning ska ha drickvattenkvalité.

Blanda grundligt till en jordfuktig konsistens. I den kalla årstiden bör säckarna ha tillräckligt rumstemperatur innan användning.

## Utförande

Hey'di Badroomsstöp B40/M40 läggs ut som vanligt pågjutning med hjälp av gjutbanor och putsbräda, och kan arbetas i ca. 2 timmar. Komprimera massan väl. Filtra/glätta ytan kan ske så snart massan har satt sig. Redskap rengörs med vatten.

## Torktid

Skydda utlagd massa för för snabb uttorkning, t. ex. med plastfolie. Dörrar och fönster ska hållas stängda och undvik korsdrag. Värmekablar måste vara avstängda, det ska inte tillföras någon extra värme och det ska inte eftervattnas. Utlagd Hey'di Badroomsstöp B40/M40 kan tas i bruk eller plattläggas efter ca. 18 timmar. Vid tät beläggning, membran m.m., måste massan torka i minst 24 timmar.

## Åtgång

20 kilo Hey'di Badroomsstöp B40/M40 ger ca. 10 liter massa. Ca. 2,1 kilo Hey'di Badroomsstöp B40/M40 pr. mm lagtjocklek pr. m<sup>2</sup>.



# HEY'DI BADRUMSSTÖP B40IM40

Cementbaserad torrbetong - används både både inne och ute.

## Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 1 år efter produktionsdatum i oöppnad förpackning.

## Förpackning

20 kilo säck.

### TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Vattenmängd:                           | 1,6 l/20 kg     |
| Materialåtgång:                        | 2,1 kg/l        |
| Kornstorlek (Dmax):                    | 2,5 mm          |
| Lagtjocklek:                           | 20-80 mm        |
| Brukstid:                              | ca. 2 timmar    |
| Plattsättning:                         | ca. 18 timmar   |
| Belägningsbar:                         | minst 24 timmar |
| Tryckhållfasthet, 28 dygn:             | >50 MPa         |
| Böjstyrka, 28 dygn:                    | >5 MPa          |
| Vidhäftning till betong vid slammning: | >1,5 MPa        |

### PRODUKTÖVERENSSTÄMMELSE

Produkten överensstämmer med NS-EN 206-1 med de ändringar som står i dokument från Kontrollrådet (Rundskriv 2/11)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Fasthetsklass:      | B40     |
| Beständighetsklass: | M40     |
| Kloridklass:        | C1 0,20 |
| Brandklass:         | A1      |

### PRODUKTKODER:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Varunummer:     | 1991          |
| GTIN nummer:    | 7054150019910 |
| NOBB nummer:    | 60885700      |
| FINFO nummer:   |               |
| PR-nummer:      | 69418         |
| Revisionsdatum: | 2026.03.25    |

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.