

Ersätter: 2012-10-31

Datum: 2014-10-08

RepoRapid 3681

Avsett för snabblagningar av hål och ojämnheter före ytbeläggning. Lämpligt för underlag som betong och träfiberskivor med fler. Mattläggningsbar efter ca 30 minuter.

- Cementbaserad golvspackel
- Extremt kort torktid
- Slipbar
- Minimal krympning

TEKNISK DATA

Typ: Cementbaserad pulverprodukt.

Färg: Grått pulver.

Densitet: Packat pulver – ca 1 200 kg/m³. Pulver blandat med vatten - ca 1 400 kg/m³

Brandfara: Ingen brandfara.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Golvytan ska ha minst +5°C

Blandning: Blanda 2 volymdelar med 1 volymdel vatten. 2 kg pulver till 1 liter vatten. Blanda snabbt till en homogen konsistens. Blanda ej mer än vad som förbrukar inom 10 minuter.

Åtgång: Ca 1,0 kg/m²/mm.

Tjocklek: 1 – 40 mm. Över 10 mm inblandning med sand.

Monteringstid: Ca 5 – 15 in min vid +20°C.

Härdning: RepoRapid härdar mycket snabbt. Redan efter 30 minuter är spacklet normalt uthärdat så att mattläggning kan ske. Temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.

Lagringstid: 12 månader i försluten förpackning. Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning
Irriterande

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller cement > 30 %. Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Redskap

rengöres med vatten innan massan har stelnat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Avlägsna svaga ytskikt och eventuellt cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug ytan. Underlaget ska vara rent, fast och dammfritt. Massan appliceras med en stålspackel. Färdigblandad massa har en monteringsstid på ca 5 – 15 minuter. Monteringsstiden varierar med vatten- och rumstemperatur, och mängden blandad massa. För att öka monteringsstiden kan spacklet strykas ut på en skiva så att det kyls ned.

Om massan under monteringsstiden tjocknar kan den bearbetas till normal konsistens med hjälp av en stålspackel.

Beläggning kan normalt ske efter 30 minuter. En spacklad yta bör alltid beläggas inom något dygn., detta för att undvika uttorkning av ytan med sprickor som följd. Kan ej beläggning ske inom denna tid bör ytan övertäckas, t ex med plastfolie.

FÖRPACKNING

10 kg
1 kg.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com