weber kalkcement c



- Frostbeständigt

OM PRODUKTEN

kalkcement C är ett bindemedel för blandning till puts- och murbruk tillsammans med ballast (sand) och vatten i högst kvalitetsgrupp C.kalkcement C är tillverkad genom blandning av cement och kalk, vilket förenar cementets förmåga att hårdna i kall och fuktig miljö samt kalkens extrema finkorninghet som ger smidiga bruk. Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Genom den höga halten finmald släckt kalk är kalkcement C speciellt lämpligt till putsbruk.kalkcement C används som bindemedel i två brukstyper.

Putsbrukstyp C:
Grovputs och utstockning samt finputs.
Blandning kalkcement C/sand
Viktdel 100/650
Volymdel 1:4

Putsbrukstyp D:
Grovputs vid renoveringsarbeten.
Blandning kalkcement C/sand
Viktdel 100/950
Volymdel 1:6

kalkcement C används som bindemedel i två murbruksklasser enligt SS 13 75 19 och SS 13 75 20.Murbruksklass

TEKNISK SPECIFIKATION

Rekommenderad skiktt-jocklek	20mm
Appliceringstemperatur	+20°C
Användningstid	ca 2 tim
Bindemedel	Släckt kalk och Portlandcement
Tillsatser	Luftporbildare
Tryckhållfasthet 28 dygn	1,5 MPa
Lufthalt	18-20%
Lagring	12 månader vid väderskyddad förvaring.

C: Murning av tegel samt lättbetongblock ovan mark.
Blandning kalkcement C/sandViktdel 100/650

Volymdel 1:4
Murbruksklass D: Murning där kvalitetsgrupp D föreskrivs.
Blandning kalkcement C/sandViktdel 100/950
Volymdel 1:6

BRA ATT VETA

Torrbruk med KC - C som bindemedel finns i kvaliteterna Puts och Murbruk C samt specialprodukten Putsbruk C.

BLANDNING

kalkcement C blandas med sand enligt nämnda proportioner. Anskaffa sand från erkänd sandleverantör och använd dricksvatten. Bruk blandat på KC - C rekommenderas till skorstensmurningar.

ANVÄNDNING

Putsning
Vid putsningsarbeten bör underlaget förvattnas samt tunngrundas med Grundningsbruk. Nyputsad yta skyddas mot uttorkning samt härdas med vatten upprepade gånger de närmaste dygnen för att erhållla bästa hållfasthet och minskad risk för krympsprickor.

Murning
För bästa resultat:
använd samma blandningproportioner KC C, sand vatten.
använd hela tiden lika lång blandningstid
använd jämnt sugande och torra murstenar
använd styv konsistens på bruket vilket minskar risken för nedsmutning av murningsarbetet och underlättar rengöringen av fasadytan

Saint-Gobain Sweden AB
Weber
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna

Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80

www.weber.se

2024-01-11

mura med fyllda fogar
bruk som börjar hårdna får ej blandas med ytterligare vatten för att återfå arbetbarhet
stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt
skydda färdigt murverk mot nederbörd under de första dygnen
undvik syratvättning
vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk/salt.

Vinterhantering
Under +5° C avtar brukets möjlighet att hårdna markant. Vid lägre temperatur eller då risk för minusgrader under första dygnen finns, blanda in Frostskydd (1,4l/säck KC - C) Vidtag även andra åtgärder i form av uppvärmning, skyddstäckning etc. Eftersträva ett bruk med temperatur +20°C. Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200778974	weber kalkcement c, 12,5 kg säck	12,5 kg	BAG	42	7391479110264

Saint-Gobain Sweden AB
Weber
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna

Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80

www.weber.se

2024-01-11