

Rollfiller Max

Färdigblandat grovt lättvikts rullspackel som är lätt att applicera med hög fyllförmåga.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	För underlag som tex puts, betong och lättbetong mm. Caparols Rollfiller Max är avsedd för torra rum inomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Lättarbetad
Förpackningsstorlekar	12 liter
Kulörer	Gråtonad
Glans	Helmatt
Förvaring	Frostfritt
Notering	Produkten är Svanenmärkt och uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämpligt för ispackling och bredspackling av väggar och tak vid nybyggnad och renovering.</p> <p>Underlaget skall vara rent, torrt och fast.</p> <p>Caparol Rollfiller Max appliceras med rulle och stålspackel.</p> <p>Spacklade ytor slipas med slippapper 120 - 180 och dammas av innan slutbehandling.</p>
Förbrukning	Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft.
Torktid	Torktid: Ca 12-48 timmar beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.
Rengöring av verktyg	Vatten



Råd

Rengöring och underhåll

Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Använd skyddsglasögon och dammfiltermask vid slipning. Rengör verktyg med vatten. Förvaras frostfritt i tätt förslutet emballage. Tomemballage och flytande rester lämnas på den kommunala miljöstationen.

Teknisk information · utgåva: december 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.