

HEY'DI HOBB'IT

Gör-det-själv-betong.

**Beskrivning**

Hey'di Hobb'it! är en snabbhärdande fiberarmerad betong som kan användas till formgjutning och till att gjuta möbler, dekorationer, krukor, bänkskivor, m.m. Färdiggjutna kan de användas både inom- och utomhus.

Lägsta brukstemperatur är +6 °C.

Förarbete

Vid större gjutningar som t. ex. bänkskivor, bord, bänkar m.m. skall produkten armeras. Se till att armeringsnätet hamnar så nära mitten av gjutningen som möjligt. Tjockare gjutningar t.e.x. möbler kan göras lättare genom att lägga in cellplast/frigolit eller liknande i gjutningen.

Använd formplywood eller olja in/vaxa formen innan gjutning för att få en så slät yta som möjligt.

Blandning

Ta ut påsen med pulvret. Fyll hinken kallt vatten, 1,4 liter till 10 kg pulver.

Efter volym: 1 del vatten till 5 delar pulver.

Blanda produkten tills den är lättflytande och klumpfri, ca. 2 min med maskinvisp.

Användning

Hey'di Hobb'it! Hey'di Hobb'it! hälls ut i formen i önskad tjocklek, ytan jämnar till sig själv. Vid behov bearbeta ytan med en tandad spackel tills massan har flutit ut jämt.

Bruket kan bearbetas i ca. 30 minuter.

Kräver oftast ingen efterarbetning så som filtning/glättning.

EGENSKAPER

Hobbybetong

Betonggrå

Vid gjutning i former av plast eller gummi krävs ingen efterbehandling.

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Efterbehandling

Vid större gjutningar utomhus vid varmt väder är det en fördel att eftervattna i ca. 1 dygn. Redskap rengörs med vatten.

För t. ex. bänkskivor som ska skyddas mot spill och andra ytor där man önskar en mer tvättbar och mer slitstark yta rekommenderar vi impregnering med Hey'di Top eller annan produkt som är anpassat för att skydda betong.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF)

Formen kan tas bort efter ca. 1 dygn.

Åtgång

2,1 kilo pr. m² pr. mm tjocklek.

10 kilo Hey'di Hobb'it! ger ca. 4,5 liter massa.

Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

5 kg påse och 10 kg hink.



HEY'DI HOBB'IT

Gör-det-själv-betong.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Färg:	Betonggrå
Vattenmängd:	1,4 l/10 kg
Materialåtgång:	2,1 kg/l
Kornstorlek (Dmax):	3 mm
Brukstid:	30 min
Tryckhållfasthet, 28 dygn:	ca. 50 MPa
Böjstyrka, 28 dygn:	ca. 7 MPa

PRODUKTKODER:

Varunummer:	
	5 kg: 1513
	10 kg: 1512
GTIN nummer:	
	5 kg: 7054150015134
	10 kg: 7054150015127
NOBB nummer:	
	5 kg: 60133176
	10 kg: 51531544
PR-nummer:	
Revisionsdatum:	2023.11.29

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.