

Concreate

Specialbetong anpassad för hobbygjutningar i mindre formar, t ex ljusstakar, skålar, mindre figurer, etc.

Arbetsanvisning

Förberedelse:

Använd stadiga formar exempelvis av plast, trä eller plåt. Tänk på att gjutningen skall gå att få ur formen så välj gärna en konformad profil på formen så blir det lättare att ta ur gjutningen senare. Spraya eller smörj formen med släppmedel exempelvis matolja eller silikonspray.

Blandning:

Små mängder, upp till ett kilo, kan blandas för hand. Häll rätt mängd vatten i blandningskärlet och häll därefter i Concreate. Blanda tills blandningen är homogen och blanda därefter ytterligare två minuter. Större mängder blandas med bormaskin och bruksvisp.

Efterbehandling:

Direkt efter gjutning bör formen täckas med plast och hållas fuktig i en vecka . Efter någon dag kan mindre objekt sänkas ner helt i vatten. När gjutningen är helt torr kan den slipas och/eller målas om man så önskar.

Teknisk data

Färskt bruk	
Bearbetningsbar vid 20 grader	ca 1 timma
Härdat bruk	
Tryckhållfasthet	ca 15 MPa

Förpackning

Levereras i plasthink innehållande 5 kg. Förpackningen sorteras och återvinns som hårdplast.

Lagring

Skall användas inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA