

HEY'DI SEMFIX® LIGHT

Dammreducerad cementbaserad flexibel grå fästmassa



EGENSKAPER

Dammreducerad

Lättfyllnadsmedel

Vattentät och frostsäker

Räcker ca. 30 % längre än traditionella fästmassor

Grå universal fästmassa

Beskrivning

Hey'di Semfix® Light är en flexibel grå fästmassa som är dammreducerad. Hey'di Semfix® Light innehåller lättfyllnadsmedel vilket innebär att den räcker ca. 30% längre än en traditionell fästmassa. Hey'di Semfix® Light är frostsäker och är lämplig för flera olika typer av plattor. Hey'di Semfix® Light är armerad med microfiber som tillsammans med lättfyllnadsmedel ger en mycket lättarbetad fästmassa/hängfix med hög vidhäftning.

Användningsområden

Hey'di Semfix® Light används till montering av de flesta typer av plattor, ute och inne. På underlag av betong, puts, gipsplattor och andra stabila underlag. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 °C och +20 °C.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, damm, färg, olja, m.m. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag inomhus som betong och puts bör primas med Hey'di Primer Golv i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten. Hey'di Semfix® Light kan appliceras när primern har gått in i underlaget och är yttorr. Sugande underlag utomhus ska förvattnas.

Åtgång primer: 1 liter räcker till ca. 8-12 m².

Blandning - Utförande

6,5-6,7 liter vatten till 15 kg Hey'di Semfix® Light. Använd helst maskinvisp med en universalmixer. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Låt massan stå och vila i 3-5 minuter innan den rörs upp på nytt och eventuell justera med lite mer vatten till önskad konsistens.

Brukstiden är ca 2-3 timmar. Tillsätt **inte** mer vatten när massan har börjat att stelna.

Användning

Hey'di Semfix® Light påförs med tandspackel. Applicera inte massan på större ytor än att plattor kan monteras innan det bildas skinn på ytan. Normalt ska plattorna vara monterade inom ca. 20 minuter, men detta beror på temperatur, luftfuktighet och underlaget. Redskapen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF) - Fogning

Normalt kan golvet beträdas och fogas dagen efter plattorna har monterats, väggar kan fogas efter ca 8-12 timmar. Tid från limning till fogning varierar beroende på underlaget och plattornas absorptionsförmåga.

Åtgång

1,5-3,5 kilo pr. m² beroende på storleken på tandspackeln.

Lagring

Förvaras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 12 månader från produktionsdatum.

Förpackning

15 kilo säck.



PRODUKTDATABLAD

För fler produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI SEMFIX® LIGHT

Dammreducerad cementbaserad flexibel grå fästmassa

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	1,5-3 kg pr. m ²
Kornstorlek (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	2-3 timmar
Öppentid:	ca. 20 min.
Fogning av vägg:	8-12 timmar
Fogning av golv:	16-24 timmar
Justeringstid kakel:	30-40 min.
Frostbeständighet:	Mycket god
Vattenmängd:	6,5-6,7 ltr/15 kg
EN 12004:	C2TE
EN 12002:	S1
Lagring:	24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning i torra lagringsutrymmen
Förpackning:	15 kg säck

PRODUKTKODER:

Varunummer:	6124
GTIN nummer:	7054150061247
NOBB nummer:	60050591
FINFO nummer:	8470647
A-nummer:	723334-9
Revisionsdatum:	2025.10.08

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.