

RÄFFLAD SPIK, M-FUSION

ANVÄNDNINGSMÅL


ESSVE Räcklad spik har ytbehandling M-fusion, C4. Spiken är avsedd för de flesta snickeriarbeten inomhus och utomhus.

BESKRIVNING

M-Fusion är en ytbehandling med bättre rostmotstånd (C4), jämfört med klassisk varmförzinkning (C3).

M-fusion och HGC behandlad spik behöver precis som varmgalvaniserad spik övermålas, med färg som inte släpper igenom vatten, kort efter montage för att undvika zinkrinningar på exempelvis fasader.

ESSVE Räcklad spik M-fusion uppfyller CE kravet enl EN 14592.



Trä

Specifikation

Ytbehandling M-Fusion

Korrosivitetsklass C4

Miljökodning Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll	CE
772178	2,3 mm	60 mm	5,75 mm	ESSBOX 304	995 ST	✓
772176	2,3 mm	60 mm	5,75 mm	Hink BU4	2500 ST	✓
10003346	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	ESSBOX 204	350 ST	✓
772180	2,5 mm	65 mm	6 mm	ESSBOX 304	750 ST	✓
772184	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	Hink BU4	1300 ST	✓
772189	3,4 mm	90 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	335 ST	✓
772182	3,4 mm	95 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	300 ST	✓
772190	3,4 mm	100 mm	7,8 mm	Hink BU4	700 ST	✓
772191	3,4 mm	100 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	300 ST	✓
772195	4,3 mm	125 mm	9,5 mm	ESSBOX 304	155 ST	✓
772193	4,3 mm	125 mm	9,5 mm	Hink BU4	375 ST	✓