

PRESTANDADECLARATION, UPM PLYWOOD

Nr. UPM021CPR

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Konstruktionsplywood gran, obehandlad, 15–22 mm
2. Avsedd användning
För interiört bruk som konstruktionskomponent i torra förhållanden, EN 636-1
I väderskyddande exteriöra bruk som konstruktionskomponent i fuktiga förhållanden, EN 636-2
3. Tillverkare:
WISA®
UPM Plywood Oy
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti, Finland
www.wisaplywood.com
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
AVCP system 2+
- 6a. Harmoniserad standard:
EN 13986:2004 + A1:2015

Anmält organ:

Inspecta Sertifiointi Oy Nr. 0416 har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen, tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll 0416-CPR-7110 (Pellos).

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Reaktion vid brandpåverkan	Dfl-s1	EN 13986:2004+A1:2015
Vattenångpermeabilitet μ	våt 66, torr 190 (obehandlad)	
Formaldehydklass	E1	
Antal pentachlorophenol (PCP)	Ingen anvisa	
Luftljudsisolering	NPD	
Ljudabsorption α	0,10/0,30	
Värmeledningstal λ	0,13	
Limklass (enligt EN 314-2)	Klass 3	
Biologisk stabilitet	Användningsklass 2	
Densitet kg/m ³ (medelvärde)	460	

7. Angiven prestanda:

Nominell tjocklek		15 oslipad	18	18 oslipad	19	21	22
Antal faner		5	7	7	6	7	7
Väsentliga egenskaper		Prestanda					
Karakteristiska hållfasthets, böjning N/mm ²	$f_{m\parallel}$	23,8	27,5	21,3	23,4	20,8	20,6
	$f_{m\perp}$	10,4	5,7	12,1	10,2	12,8	12,8
Karakteristiska hållfasthets, tryck N/mm ²	$f_{c\parallel}$	18,0	21,1	17,1	21,8	16,0	16,8
	$f_{c\perp}$	12,0	8,9	12,9	8,2	14,0	13,2
Karakteristiska hållfasthets, drag N/mm ²	$f_{t\parallel}$	10,8	12,7	10,3	13,1	9,6	10,1
	$f_{t\perp}$	7,2	5,3	7,7	4,9	8,4	7,9
Medelvärden för elasticitetsmodul, böjning N/mm ²	$E_{m\parallel}$	9504	10994	8536	9359	8319	8243
	$E_{m\perp}$	2496	1006	3464	2641	3681	3757
Medelvärden för elasticitetsmodul, tryck och drag N/mm ²	$E_{t,c\parallel}$	7200	8455	6857	8733	6408	6716
	$E_{t,c\perp}$	4800	3545	5143	3267	5592	5284
Karakteristiska panelskjuvning N/mm ²	$f_{v\parallel}$	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	$f_{v\perp}$	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Karakteristiska skiktsskjuvning N/mm ²	$f_{r\parallel}$	1,1	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0
	$f_{r\perp}$	0,6	0,4	0,8	0,5	0,8	0,8
Medelvärden för elasticitetsmodul, panelskjuvning N/mm ²	$G_{v\parallel}$	350	350	350	350	350	350
	$G_{v\perp}$	350	350	350	350	350	350
Medelvärden för elasticitetsmodul, skiktsskjuvning N/mm ²	$G_{r\parallel}$	51	59	52	89	48	52
	$G_{r\perp}$	28	21	36	22	41	37
Hållfasthet och styvhet under punktbelastning	NPD						
Slagtålighet	NPD						
K _{mod} och K _{def} värden enligt EN 1995-1-1							

Harmoniserad standard EN 13986:2004+A1:2015

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Lahti, Finland, 1 februari, 2017



Riku Härkönen, Product Manager
UPM Plywood