



Produktinformation:

Core Montagelim V Stark

Vattenbaserat ftalatfritt allround snabbhärdande monteringslim.

Produktbeskrivning & användning:

Core Montagelim V Stark är ett extra starkt och snabbt vattenbaserat ftalatfritt montagelim för användning inomhus.

Används till montering av träskivor, paneler, gipsskivor, lister, kakel, glas, isoleringsmaterial mm. på sugande underlag.

Limmar trä, betong, tegel, glas samt många metaller och några plasttyper (ej mjukgjord PVC, PE, PP, Teflon). Minst en av ytorna skall vara sugande eller porös.

Fysikaliska / Kemiska data:

Lim:

Typ:	Vattenbaserat dispersionslim
Kulör:	Vit
Konsistens:	Pastös, tixotropisk
Torrhalt:	ca 70 %
Densitet:	ca 1,23 kg/liter
Hållbarhet:	Minst 24 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.

Härdat lim:

Kulör	Vit
Beständighet:	Temperatur: ca -10 °C till +70 °C, beroende på hållfasthetskrav. Limmet är termoplastiskt (dvs. styrkan reduceras vid ökad temperatur). Vatten: Tål moderat fukt, dock inte konstant påverkan.

Bruksanvisning:

Förberedelser av material: Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar. Yttemperaturen skall vara mellan +5 °C och + 30 °C.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.

Användningstemperatur: Ca 5 °C - 30 °C. Materialen som ska limmas ska vara > +5 °C vid limningen och till limmet är helt genomhärdat. Undvik kraftiga temperatursvängningar under härdningen då detta medför rörelser i limfogen.

Applicering: Skär av patronens skruvtopp med en vass kniv. Skär därefter till fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller tryckluftspistol.

Applicera Core Montagelim V Stark i limsträngar (5 mm diameter) på underlaget eller materialet med ett avstånd på ca 15 cm för lätta material och ca 5 cm för tyngre material.

Monteringstid: 0 - 10 minuter, beroende på underlag och temperatur.

Sträckförmåga: 2 - 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Montering: Ytorna trycks ihop omedelbart med ett kraftigt tryck, i minst 5 sekunder, ev med hjälp av en rulle eller hammare och kloss. Ytorna kan justeras under 5 - 10 minuter. Efter justering skall ytorna pressas ihop igen i minst 5 sekunder. Limsträngarna ska vara mellan 1 mm och 3 mm tjocka beroende på ytorna som limmas.

Vid limning av stora och tunga material, eller i samband med speciella monteringar, kan det vara nödvändigt att kortvarigt sätta stämp på materialet eller använda särskilda monteringsmetoder. Core Montagelim V Stark ska inte användas i bärande konstruktioner eller limning på golv.

Genomhårdar på 1 - 2 dygn, beroende på underlag, limningens karaktär samt limfogens tjocklek.

Rengöring: Rengör verktyg med vatten innan limmet torkat. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt eller lösas upp med t ex. aceton. Rengör händer och hud med tvål och vatten.

**XL-BYGG AB - HEMVÄRNSGATAN 8 SE-17 154 SOLNA
INFO@XLBYGG.SE**