

Produktinformation:

Core Montagelim SMP Snabb

Fixerar tunga material på väggar och tak utan understöd.

Produktbeskrivning & användning:

Core Montagelim SMP Snabb är ett neutralt fukthärdande montagelim, utan lösningsmedel och ftalater. Bildar en stark och samtidigt elastisk limfog, som tar upp eventuella rörelser mellan byggnadsdelar.

Core Montagelim SMP Snabb är luktfri, snabbhärdande och har utmärkt väderbeständighet.

Core Montagelim SMP Snabb kan användas inom- och utomhus, på väggar, tak och golv. Mycket bra vid montering av speglar, paneler och andra skivmaterial som skall monteras utan understöd. Bra vidhäftning till olika material såsom; trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor m.m.

Fysikaliska / Kemiska data:

Lim:

Typ: Fukthärdande, neutral Silanmodifierad Polymer (SMP), 1-komponent
Konsistens: Tixotropisk massa
Hållbarhet: 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Notera: Hållbarhet i tubkvalitet 1 år.

Limfog:

Övermålningsbar: Ja.
Hårdhet: 60 - 65 Shore A (ISO 868)
Brytstyrka: ca 2,8 N/mm² (ISO 37)
Töjbarhet: ca 300 % (ISO 37)
Beständighet: Temperatur: ca -40 °C till +90 °C
Väderbeständighet: God

Bruksanvisning:

Förberedelser av material:

Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar. Core Montagelim SMP Snabb kan användas på ytor som mursten, betong, eternit, trä, glas, de flesta metaller, målade ytor m.m.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.

Användningstemperatur:

*Kan appliceras vid temperaturer från **+5 °C till +40 °C**.*

Applicering:

Core Montagelim SMP Snabb appliceras i limsträngar på ytorna eller vägg/tak med ett avstånd på mellan 3 - 20 cm, beroende på styrkekrav.

Några limningar kan kräva speciella monteringsmetoder, följ då leverantörens rekommendationer.

Sträckförmåga:

2 - 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Monteringstid:

Montera inom 5 - 10 minuter efter applicering av limsträngen.

Montering:

Pressa ihop materialen noggrant med jämnt tryck.

Bärförmågan på en vägg motsvaras på ett ungefär att ett material på 10 x 10 cm med en vikt på 1 kg, skall täckas med lim på ca 75 % av sin yta för att kunna fixeras utan hjälp av understöd. Talen ska betraktas som ett grovt estimat och limbehovet för konkreta uppgifter ska bedömas utifrån praktiska erfarenheter.

Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.

Rengöring:

Verktyg rengörs - och lim tas bort med Våtservett Universal eller lacknafta.

Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.

Tvätta händer och hud med Våtservett Universal eller tvål och vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

XL-BYGG AB - HEMVÄRNSGATAN 8 SE-17 154 SOLNA
INFO@XLBYGG.SE