

## Produktinformation:

# Core Fogskum PU Året Runt

Används ned till -15 °C

### Produktbeskrivning & användning:

Core Fogskum PU Året Runt är ett 1-komponent polyuretanskum, speciellt utvecklat för användning vid temperaturer ned till -15 °C. Används vid montering av dörrar och fönster, till isolering och ljuddämpning, fyllning av mindre hål och hålrum.

Core Fogskum PU Året Runt binder och isolerar utmärkt. Fäster på de flesta byggmaterial (dock inte polyeten, teflon, silikon och dylika limavvisande ytor).

Notera att PU-skum inte tål solljus (UV-ljus), och därför alltid ska täckas / målas över. Innehåller inte CFC eller HCFC drivgaser.

### Fysikaliska / Kemiska data:

#### Ohärdat skum:

Typ: 1-komponent polyuretanskum  
Hållbarhet: 18 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.  
Se produktionsdatum på flaskan. **Förvaras stående.**

#### Härdat skum:

Övermålningsbar: Ja  
Värmeledningstal: 0,03 W/m°C (DIN 52612)  
Brandklass: B3 (DIN 4102)  
Beständighet: Temperatur: -40 °C till +90 °C (kortvarigt upp till 130 °C)  
Solljus (UV): Skall skyddas mot solljus

**Bruksanvisning:**

- Förberedelser av underlag:** Ytorna skal vara rena från olja, fett, smuts och dylikt. Fukta alltid ytorna innan applicering av skummet, då härdningen sker genom en reaktion med fukt.
- Applicering:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.  
Ta bort locket och montera ventilhandtaget med tillhörande plaströr. Flaskan skall alltid användas med munstycket nedåt.  
  
Skaka flaskan 10 - 15 gånger innan användning.  
  
Fyll fogen eller reparationsstället till ca 30 %, eftersom skummet expanderar kraftigt vid härdningen.  
  
Används inte hela innehållet på en gång, kan plaströret sitta kvar en kortare tid. Vid nästa användningstillfälle klipps av ett par centimeter av röret. Om flaskan förvaras längre tid skall plaströret demonteras och ventilen rengöras med Core Rensvätska PU/NBS Skum. Det finns dock ingen garanti att flaskan kan användas igen; om det kommer in luft härda skummet i ventilen.
- Användningstemperatur:** Kan appliceras vid yt- och lufttemperatur från –15 °C till +35 °C. Flaskans temperatur skall vara minst +5 °C.
- Sträckförmåga:** Flaskans innehåll ger upp till 35 liter fritt expanderat skum eller 35 - 45 meter fog (20 x 30 mm).
- Härdning:** Fogskum PU Året Runt är klibbfritt efter ca 10 minuter och skärbart efter 30 - 50 minuter, vid +20°C och 60 % relativ luftfuktighet.
- Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. Fogskum PU Året Runt kan efter härdning spacklas, tapetseras och målas över med alla vanliga färger och lacker.
- Rengöring:** Ohärdade skumrester avlägsnas med t ex. acetone. Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt.

**Säkerhet:**

Se produktens säkerhetsdatablad.

XL-BYGG AB - HEMVÄRNSGATAN 8 SE-17 154 SOLNA  
INFO@XLBYGG.SE