

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn: Core Fogmassa Tak	Revisionsdatum: 2019-08-22	Varugrupp: Fogmassa
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
	Är varan förändrad?	
	☐ Nej ☒ Ja	.
Ersätter version från (datum): -	Kontrollerad utan ändring den:	
Övriga upplysningar: Denne deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: XL-BYGG AB		Organisations nr/DUNS-nr.: 556185-4315
Adress: Hemvärnsgatan 8 SE-17 154 Solna		Kontaktperson: Mathias Bergman
Webbplats: www.xlbygg.se		Telefon: +46 8 578 516 33
Har företaget miljöledningssystem?		E-post: mathias.bergman@xlbygg.se
		☒ Ja ☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001 ☒ ISO 14001	Om "annat", specificera:
	☐ OHSAS 18000 ☐ Annat	
Övriga upplysningar:		

3 Varuinformation

Land / region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.			
Användningsområde: Användas för fogning och limning			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering: - Märkning: -	☐ Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja ☒ Nej	
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja ☐ Nej
Övriga upplysningar:			

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: (Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)					
Ingående material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	CAS-nr.	Klassificering	Kommentar
Fyllmedel	Kaolin	25-40	1332-58-7	-	-
Bindemedel	Bitumen	25-40	8052-42-4	-	-
Lösningsmedel	Hydrocarbons, C10-C13, N-alkanes, < 2% aromatics	2,5-10	129813-66-7	Asp. Tox. 1:H304	Kokpunkt 202°C
Pigment	Djärmoxid	2,5-10	1309-37-1	-	Enligt färg - svart
Pigment	Trijämtraoxid	2,5-10	1317-61-9	-	Enligt färg - brun
Fyllmedel	Talc (MG3H2(SiO3)4)	2,5-10	14807-96-6	-	
Orenhet i fyllmedel	Kvarts (SiO2)	<1	14808-60-7	-	
Övriga upplysningar:					

5 Produktionskedet

Vid tillverkning av produkten sker ett blandningsförlöpp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund.
 Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången från tillverkningen är koncentrerad till blandningsmaskiner, löpande band och uppvärmning av lager och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är begränsade och mängden av restprodukter på samma sätt.

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? (Returpall)	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till FTI?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför produktinformation
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför säkerhetsdatablad

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minsta 25 år. Den Faktiska livslängden är helt beroende av de situationsunika som råder för den unika applikationen. Omständigheter som t.ex underlag, förbehandling appliceringsförfarande, appliceringsomständigheter, slitage och omgivande miljö (t.ex. temp. fukt, vind, sol m.m.) kan påverka materialet så att livslängden varierar mycket kraftigt. Livslängden kan därför vara kortare.

Övriga upplysningar:

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan materialåtervinnas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan energiåtervinnas
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Energiåtervinning genom förbränning i anläggning med rökgasrening.

Ange avfallskod för den levererade varan: **08 04 10**

Är den levererade varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
---	-----------------------------	---

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:

Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☐ Nej
---	-----------------------------	------------------------------

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

☒ Produkten ej avsedd för inomhusbruk.				
☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.				
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:		☐ Varan avger inga emissioner ☒ Varans emissioner är ej uppmätt		
Typ av emission	Mängd alt [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] 3 dagar	Mängd alt [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] 28 dagar	Mätmetod	Kommentar:
-	-	-	-	-
Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant		
Övriga upplysningar: VOC innehåll (beräknat): 108 g/l				

Hänvisningar: **Säkerhetsdatablad och teknisk datablad**

Bilagor: -